

## ĄŽUOLO MASYVO GRINDŲ KOKYBINIAI PARAMETRAI

### Techniniai parametrai

Su įlaidais ir išdrožomis iš visų keturių pusių, su nuožulna iš visų keturių pusių. Visos iškritusios šakos ir įtrūkimai užglaistyti ir nušlifuoti. Parketlenčių paviršius gali būti tekstūruotas, sendintas, padengtas spalvą suteikiančiais gruntais, alyva ar laku. Skirtos naudoti vidaus patalpose.

### Mediena

Europietiškas ąžuolas (*Quercus petraea*)

### Matmenys

Storis: 20 mm  
Plotis: 180 mm  
Įvairių ilgių komplektas:  $\geq 80\%$  1400-2500 mm,  $\leq 20\%$  iki 1400 mm

Galimi matmenų nuokrypiai:

Pločio  $\pm 0.6$  mm

Storio  $\pm 0.3$  mm

Santykinė ąžuolinių grindų drėgmė mūsų sandėlyje  $8\% \pm 3\%$

## RŪŠIES APRAŠYMAS

### RUSTIC RŪŠIS

Lentos gerojoje pusėje leidžiama:

- gyvos įtrūkusios užglaistytos šakos  $\varnothing$  iki 65 mm
- iškritusios užglaistytos arba neiškrentančios tamsios šakos  $\varnothing$  iki 35 mm skersmens
- užglaistyti įtrūkimai
- balana
- šerdinės lentos
- natūralaus medienos rašto spalviniai netolygumai, medienos surievėjimas

Gerojoje pusėje neleidžiamas pamėlynavimas, puvinys, mechaniniai pažeidimai, iškritusios neglaistytos šakos.



**Glaistas**

Dengiant alyva, glaistas keičia spalvą, įgeria alyvos pigmentą ir prisitaiko prie bendros grindų spalvos.  
Dengiant laku, glaistas spalvos nekeičia.

**Padengimas**

Dėl natūraliai netolygios medienos tekstūros, spalvos ir cheminės sudėties, padengimo atspalvis gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo konkrečios lentos, o taip pat nuo paruošimo sąlygų ir eksponuojamų pavyzdžių.

Pardavėjas neatsako už prekių defektus, atsiradusius dėl neteisingai įrengto pagrindo, sandėliavimo ar kitokių, nuo pardavėjo nepriklausančių, veiksnių.

Ažuolinių grindų eksploatavimo ir priežiūros taisyklės galite rasti internetinėje svetainėje <http://www.brolistimber.eu/grindys/kolekcija-brolio-paprastumas/medzio-masyvo-grindys/> arba susisiekę su UAB „BROLIS TIMBER“ darbuotojais.

**Vilniuje**Aukštaičių g. 10  
LT-11341  
+370 640 17 000**Kaune**Nemajūnų g. 25A  
LT-52449  
+370 640 58 000**Klaipėdoje**Danės g. 21-26  
LT-92111  
+370 699 98 419