

## AŽUOLINIŲ PARKETLENČIŲ KOKYBINIAI PARAMETRAI

### Techniniai parametrai

Klijuotos dvisluoksnės, vienos juostos ąžuolinės parketlentės. Su įlaidais ir išdrožomis iš visų keturių pusių, su nuožulna iš visų keturių pusių. Visos iškritusios šakos ir įtrūkimai užglaistyti ir nušlifuoti. Parketlenčių paviršius gali būti tekstūruotas, sendintas, padengtas spalvą suteikiančiais gruntais, alyva ar laku. Skirtos naudoti vidaus patalpose.

### Mediena

Viršutinis sluoksnis: europietiškas ąžuolas (*Quercus petraea*), 3,5 mm / 6 mm  
Pagrindas: drėgmei atspari daugiasluoksnė beržinė fanera, 11,5 mm / 15 mm

### Matmenys

Storis: 15 mm / 21 mm  
Plotis: 180 mm / 220 mm / 240 mm / 260 mm / 300 mm  
Įvairių ilgių komplektas:  $\geq 80\%$  1400-2400 mm,  $\leq 20\%$  iki 1400 mm

Galimi matmenų nuokrypiai:

Pločio  $\pm 0.3$  mm

Storio  $\pm 0.2$  mm

**Santykinė parketlenčių drėgmė** mūsų sandėlyje  $8\% \pm 3\%$

Dėl transportinės drėgmės parketlentės gali pasiriesti išilgai, bet ne daugiau kaip 1,5 cm ir turi lengvai pasiduoti prispaudžiamos prie pagrindo.

## RŪŠIAVIMAS

BROLIO parketlentės rūšiuojamos į 3 rūšis: Rustic A / Natur / Select

### SELECT RŪŠIS

Lentos gerojoje pusėje leidžiama:

- sveikos šakos  $\varnothing$  iki 10 mm
- natūralaus medienos rašto spalviniai netolygumai

Gerojoje pusėje neleidžiama balana, medienos pamėlynavimas, kirvarpų išgraužimai.



## NATUR RŪŠIS

Lentos gerojoje pusėje leidžiama:

- sveikos šakos  $\varnothing$  iki 30 mm, neiškrentančios tamsios šakos  $\varnothing$  iki 25 mm
- įtrūkusios užglaistytos šakos  $\varnothing$  iki 20 mm
- užglaistyti įtrūkimai
- retkarčiais pasitaikanti balana iki 20 mm pločio
- natūralaus medienos rašto spalviniai netolygumai

Gerojoje pusėje neleidžiamos iškritusios, neužglaistytos šakos ar skilimai, medienos pamėlynavimas, kirvarpų išgraužimai.



## RUSTIC ARŪŠIS

Lentos gerojoje pusėje leidžiama:

- gyvos įtrūkusios užglaistytos šakos  $\varnothing$  iki 60 mm
- iškritusios užglaistytos arba neiškrentančios tamsios šakos  $\varnothing$  iki 30 mm skersmens
- užglaistyti įtrūkimai
- balana
- šerdinės lentos
- natūralaus medienos rašto spalviniai netolygumai, medienos surievėjimas

Gerojoje pusėje neleidžiamas pamėlynavimas, puvinys, mechaniniai pažeidimai, iškritusios neglaistytos šakos.



**Glaistas**

Dengiant alyva, glaistas keičia spalvą, įgeria alyvos pigmentą ir prisitaiko prie bendros grindų spalvos.  
Dengiant laku, glaistas spalvos nekeičia.

**Padengimas**

Dėl natūraliai netolygios medienos tekstūros, spalvos ir cheminės sudėties, padengimo atspalvis gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo konkrečios lentos, o taip pat nuo paruošimo eksponuojamų pavyzdžių.

Pardavėjas neatsako už prekių defektus, atsiradusius dėl neteisingai įrengto pagrindo, sandėliavimo ar kitokių, nuo pardavėjo nepriklausančių, veiksnių.

Ažuolinių grindų eksploatavimo ir priežiūros taisyklės galite rasti internetinėje svetainėje <http://www.brolistimber.eu/grindys/kolekcija-brolio-paprastumas/medzio-masyvo-grindys/> arba susisiekę su UAB „BROLIS TIMBER“ darbuotojais.

**Vilniuje**Aukštaičių g. 10  
LT-11341  
+370 640 17 000**Kaune**Nemajūnų g. 25A  
LT-52449  
+370 640 58 000**Klaipėdoje**Danės g. 21-26  
LT-92111  
+370 699 98 419