

NEDENGTA TERMOMEDIENA

Termomediena yra itin ilgaamžė ir tarnaus daugybę metų net nedengta jokiais apsaugančiomis priemonėmis. Tačiau veikiamą oro sąlygų ir UV spindulių ji keičia spalvą – iš sodriai rudos virsta natūraliai pilka. Pilkavimas kinta laikui bėgant, įvairuoja priklausomai nuo architektūros ir aplinkos sąlygų – nuo šviesios sidabrinės iki juodos spalvos. Medienos paviršiuje atsiranda daugiau atšerpėtojų skaidulų ir įtrūkimų, kurie didina paviršinių pelėsių užsiveisimo tikimybę.

REKOMENDACIJOS DAILYLENČIŲ PADENGIMUI

Termomedienoje nelikę sakų ar dervų, todėl ant švaraus besakio paviršiaus visos padengimo medžiagos laikosi geriau. Galima dengti bet kuria medienai skirta priemone, išskyrus linų sėmenų aliejų. Pusiau skaidri medienos dažyvė arba pilnai dengiantys dažai su pigmentu apsaugo termomedioną nuo UV spindulių poveikio ir suteikia norimą spalvą.

Dažniausiai naudojamos originaliai karamelinei spalvai arba natūraliam nupilkavimui artimo atspalvio dažyvės. Pastarasis sprendinys labai praktiškas, nes bėgant metams dažyvės pigmentas nudūla ir atsivėrusi mediena ima pilkuoti, bet bendras pilkai dengtos termomedienos vaizdas išlieka gan tolygus ir estetiškas.

Jei norite, galite rinktis ir pilnai dengiančius dažus. Svarbu, kad padengimas leistų medienai „kvėpuoti“ ir netrukdytų išgaruoti vandeniui.

Prieš montuodami, dailylentes galite nudažyti ir patys. Jei ketinate jungti į ilgį, užtepkite lentų galus. Taip užsandarinsite nupjautas medienos skaidulas – jos nebesugers vandens ir lentų galai netamsės. Dengiant lentų paviršius turi būti sausas ir švarus. Dažydami bei prižiūradami dailylentes visada vadovaukitės padengimo priemonės gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

Brolis Timber termomedienos dailylentes galite padengti pramoniniu būdu, taip užtikrindami kokybišką ir technologiškai teisingą galutinį rezultatą. Gamyboje naudojame pusiau skaidrią dažyvę Tikkurila Wood Stain arba pilnai dengiančius dažus Tikkurila Ultra Pro 10.

! Žemiau pateiktos priežiūros rekomendacijos skirtos būtent šiais produktais dengtoms termomedienos dailylentėms.

REKOMENDACIJOS DAILYLENČIŲ PRIEŽIŪRAI

NEDENGTA:	Nedengtos termomedienos paviršius sensta natūraliai, specialios priežiūros jam nereikia, tačiau, esant poreikiui, fasadą galite nuplauti* šarminiu lauko medienos valikliu ir nuskalauti vandeniu – taip pašalinsite paviršinius pelėsius ir purvą.
PILKINTA:	Pilkintų termomedienos dailylenčių priežiūra iš esmės nesiskiria nuo nedengtos medienos priežiūros rekomendacijų.
PADENGTA:	Paviršių atnaujinkite pagal poreikį – priklausomai nuo konkrečios padengimui naudotos medžiagos pigmentacijos, eksploatacinių sąlygų ir UV spindulių kiekio. Kuo daugiau priemonėje yra pigmento, tuo ilgiau nereikės rūpintis dailylenčių atnaujinimu. Tikkurila dažyvės tarnavimo laikas 3-8 metai, dengiamų dažų 15+ metų. Fasado nereikia šveisti, užtenka nuplauti* šarminiu lauko medienos valikliu, nuskalauti vandeniu ir iš naujo padengti dažyve ar pilnai dengiančiais dažais.

* termomedienos gaminių negalima plauti aukšto slėgio įrenginiais, nes taip galite pažeisti paviršių ir paskatinti šerpėtoją.

Daugiau informacijos apie padengimą rasite tiesioginėje dažų gamintojo internetinėje svetainėje – <https://tikkurila.lt>. Jei turite papildomų klausimų ar neišklumų, kreipkitės į mūsų pardavimų vadybininkus ar bendruoju el. paštu info@brolis.eu.