

NEDENGTA TERMOMEDIENA

Termomediena yra itin ilgaamžė ir tarnaus daugybę metų net nedengta jokiais apsaugančiomis priemonėmis. Tačiau veikianti oro sąlygų ir UV spindulių ji keičia spalvą – iš sodriai rudos virsta natūraliai pilka. Pilkavimas kinta laikui bėgant, įvairuoja priklausomai nuo architektūros ir aplinkos sąlygų – nuo šviesios sidabrinės iki juodos spalvos. Medienos paviršiuje atsiranda daugiau atšerpėtojų skaidulų ir įtrūkimų, kurie didina paviršinių pelėsių užsiveisimo tikimybę.

REKOMENDACIJOS TERASOS PADENGIMUI

Termomedienoje nelikę sūkų ar dervų, todėl ant švaraus besakio paviršiaus visos padengimo medžiagos laiko si geriau. Galima dengti bet kuria medinei terasai skirta priemone, išskyrus linų sėmenų aliejų. Pusiau skaidri terasos alyva su pigmentu apsaugo termomedienu nuo UV spindulių poveikio ir suteikia norimą spalvą.

Dažniausiai naudojama originaliai karamelinei spalvai arba natūraliam nupilkavimui artimo atspalvio terasos alyva. Pastarasis sprendinys labai praktiškas, nes alyvos pigmentai gan greit nudūla ir atsivėrusi mediena ima pilkuoti, bet bendras pilkai dengtos termomedenos vaizdas išlieka estetiškas.

Svarbu, kad padengimo alyva būtų įtrinta plonu sluoksniu, leistų medienai „kvėpuoti“ ir netrukdytų išgaruoti vandeniui. Terasos negalima dengti esant aktyviems tiesioginės saulės spinduliams arba lyjant. Priklausomai nuo alyvos tipo, šviežiai dengtą terasą reikėtų apsaugoti nuo kritulių mažiausiai 24 val.

Brolis Timber termomedenos terasines lentas galime padengti pramoniniu būdu, taip užtikrindami kokybišką ir technologiškai teisingą galutinį rezultatą. Gamyboje naudojame pusiau skaidrią alyvą Tikkurila Pinja W-Oil.

! Žemiau pateiktos priežiūros rekomendacijos skirtos būtent šiuo produktu dengtoms termomedenos terasoms.

REKOMENDACIJOS TERASOS PRIEŽIŪRAI

NEDENGTA:

Terasą reguliariai nušluokite ir nuplaukite*, kad neužsilaikytų purvas ir neaugtų paviršinis pelėsis ar samanės.

PADENGTA:

Jei norite išlaikyti spalvą, terasą peralyvuokite kasmet arba pagal poreikį. Pilkintos terasos vaizdas įprastai atrodo tolygesnis, tad šio atspalvio padengimai patys praktiškiausi. Prieš atnaujinant spalvą, terasą reikia nuplauti* lauko medienai skirtu šarminiu valikliu ir nuskalauti vandeniu.

* termomedenos gaminių negalima plauti aukšto slėgio įrenginiais, nes taip galite pažeisti paviršių ir paskatinti šerpetojimą.

Daugiau informacijos apie padengimą rasite tiesioginėje dažų gamintojo internetinėje svetainėje – <https://tikkurila.lt>. Jei turite papildomų klausimų ar neišklumų, kreipkitės į mūsų pardavimų vadybininkus ar bendruoju el. paštu info@brolis.eu.